



SCANDIPAINT WANDFÜLLER 50

KUNSTHARZVERGÜTETE GIPSSPACHELMASSE FÜR NACHFOLGENDE TAPEZIER- UND MALERARBEITEN. ZUR HERSTELLUNG VON OBERFLÄCHENGÜTEN Q1 BIS Q4.

ÜBER DAS PRODUKT

SCANDIPAINT WANDFÜLLER 50 ist eine kunstharzvergütete Gips- spachtelmasse für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten. Zur Herstellung von Oberflächengüten Q1 bis Q4 (gem. Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplatten-Industrie e.V.).

Auf mineralischen Untergründen wie Putz, Mauerwerk und Wand- bauplatten. Zum Füllen von Rissen, Löchern und Fugen sowie zum Spachteln. Zum Verfugen und Kleben von Leichtbau- und Däm- platten wie z. B. Gips-, Hartschaum- und Holzwoleleichtbau- platten.

VORTEILE:

- Staubreduzierte Rezeptur
- Schnelllöslich, kurze Anrührzeit
- Beste Arbeitseigenschaften
- Sehr gute Schleifbarkeit
- 50 Minuten Offenzeit

SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
ÜBERARBEITET AM 12 October 2016 4:04 PM DRUCKDATUM 12/10/16 SEITEN 1 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG



SCANDIPAIN WANDFÜLLER 50

ANWENDUNGSBEREICH

SCANDIPAIN WANDFÜLLER 50 ist eine kunstharzvergütete Gips-spachtelmasse für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten. Zur Herstellung von Oberflächengüten Q1 bis Q4 (gem. Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplatten-Industrie e.V.).

Auf mineralischen Untergründen wie Putz, Mauerwerk und Wandbauplatten. Zum Füllen von Rissen, Löchern und Fugen sowie zum Spachteln. Zum Verfugen und Kleben von Leichtbau- und Dämmplatten wie z. B. Gips-, Hartschaum- und Holzwolleleichtbauplatten.

Eine Weiterbearbeitung ist nach Aushärtung durch Sägen, Schaben und Schleifen möglich. Ökologisch unbedenklich daher geeignet für den Einsatz in Wohn- und Schlafräumen.

VORBEHANDLUNG

Lose Teile, alte Leimfarbenanstriche, Tapeten, Schmutz, Fett, Wachs und Trennmittel z.B. Schalöl entfernen.

Die Untergründe müssen trocken, saugfähig, fest und staubfrei sein.

Glatte Flächen aufrauen, stark saugende Untergründe wie z.B. Gasbeton vornässen, besser grundieren.

Wir empfehlen vor dem Arbeitsbeginn eine Benetzungsprobe durchzuführen. Verarbeitung:

Den Inhalt eines 5 kg Beutels Füll&Glätt Spachtel in ca. 3,1 l sauberes Wasser langsam einstreuen. Bei kleineren Mengen entsprechend weniger Wasser verwenden, oder so viel Füll & Glätt Spachtel einstreuen, bis sich trockene Inseln bilden.

Nach ca. 2 Minuten Einsumpfzeit kräftig und intensiv rühren bis sich das gesamte Pulver gut mit dem Wasser vermischt hat.

Mit Spachtel oder Glättkelle aufbringen.

Sobald die Spachtelmasse anfängt zu erhärten, ist ein Glätten möglich, dabei die Fläche annässen.

VERARBEITUNGSZEIT

Die angelegte Spachtelmasse ist ca. 60 Minuten verarbeitbar.

VERBRAUCH

Ca 0,9 kg Pulver für 1 m² bei 1 mm Auftragsstärke, jedoch abhängig von der Auftragsart.

SONSTIGE HINWEISE

Bei nicht grundierten, stark saugenden oder auch bei nicht saugenden Untergründen den Untergrund – wie oben erwähnt – vorbehandeln.

Keine Haftung auf Glas, Metall und Kunststoff.

Die Mindestauftragsstärke sollte 1 mm betragen, da es sonst aus physikalischen Gründen zu Abkreibungen kommen kann.

Große Löcher sollten vorher gefüllt werden und vor der weiteren Verarbeitung erst aushärten. Vor nachfolgenden Anstrichen ausgebesserte Stellen mit Tiefgrund grundieren.

Ein Abtönen mit Trockenpigmenten ist möglich, jedoch höchstens bis zu 5%. Trockenpigmente gut untermischen.

Für weitere Hinweise siehe Technische Information.

LAGERUNG

Witterungsgeschützt, trocken und frostfrei.

Angebrochene Säcke gut verschließen.

Lagerfähigkeit ca. 6 Monate.

AUSZUG AUS DEM SICHERHEITSDATENBLATT GEM. 91/155/EWG

Calciumsulfat Halbhydrat (CaSO₄ • 1/2 H₂O)

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Reaktionen

Kein Atem-, Hand- oder Augenschutz nötig

Nicht giftig Ökologisch unbedenklich

EXTRACT FROM THE SAFETY DATA SHEET

This product is not classified as hazardous.



FARBTON

Weiss

REINIGUNG

Nur rostfreie Werkzeuge verwenden.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

OFFENZEIT

50 Minuten bei normaler Zimmertemperatur.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Luft und Untergrundtemperatur nicht unter +5°C.

GEBINDE

5 Kg

LAGERUNG

Kühl aber frostfrei lagern.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling bringen. Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfall oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.

HINWEISE

Enthält Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Da die Arbeitsbedingungen und handwerklichen Fähigkeiten des Verbrauchers außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir keine Verantwortung für die mit diesem Produkt erzielten Resultate übernehmen.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten.

Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Da die Arbeitsbedingungen und handwerklichen Fähigkeiten des Verbrauchers außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir keine Verantwortung für die mit diesem Produkt erzielten Resultate übernehmen. Bei der Veröffentlichung einer neuen Version, verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit!

SCANDIPAIN GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65

TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com

ÜBERARBEITET AM 12 October 2016 4:04 PM DRUCKDATUM 12/10/16 SEITEN 2 von 2 © SCANDIPAIN GmbH & Co KG

